

Guía de uso:

PROCEDIMIENTO

Diluir la cantidad de COLORANTES CITOCID CITOCOLOR® recomendada en agua a 80º. Una vez disuelto el COLORANTES CITOCID CITOCOLOR® es recomendable utilizar un colador y filtrar la solución con el fin de evitar grumos.

El coloreo de la fibra se puede realizar de distintas formas.

- **Directo:** Pincel o Soplete
- **Inmersión:** El baño de teñido se prepara con agua caliente a 80º. Posteriormente se introduce el material bien humedecido, dejando hervir durante ¾ de hora para que se tiña adecuadamente. Finalmente se enjuaga con agua fría y se deja secar a la sombra.

NUESTRAS CONCENTRACIONES

Anilinas en Supra
1.5 onz por 1 galón de solución.
Anilinas en Concentrado
3 onz por 1 galon de solución.
Anilinas en Extra
4.5 onz por 1 galon de solución.

TIP 1	Si utilizas la COLORANTES CITOCID CITOCOLOR® en productos de cuero te recomendamos al finalizar el proceso de teñido colocar un barniz para sellar el color.
TIP 2	Los COLORANTES CITOCID CITOCOLOR® también se pueden utilizar en el proceso de tinción de aserrín (visita nuestra sección de COLORANTES BÁSICOS). En estos colores debes de omitir el uso del alcohol.